

检测报告

报告编号: STL20260911022C

报告日期: 2026-09-14

页数: 1 of 3

委托单位 : 广州市美强无纺布包装制品有限公司
地址 : 广州市花都区狮岭镇联合村联合路 37 号二楼

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认:

样品名称 : 五条装无纺布袋
品 牌 : 美强
货 号 : MQ001
颜 色 : 白色系
样品数量 : 3PCS
接收日期 : 2026-09-11
检测周期 : 2026-09-11 To 2026-09-14
检测结果 : 请参见下页



扫码核验
防伪码: FR0902

报告签发:

江永豪

技术负责人



报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考,在国内社会不具有证明作用,“n”代表此项目未在 CNAS 授权范围内。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260911022C

报告日期: 2026-09-14

页数: 2 of 3

检测结果

1. 非织造布购物袋内在质量要求-FZ/T 64035-2014

测试项目		测试方法	最大承重量/kg 8≤e<10 技术要求	检测结果	判定
				1	
尺寸偏差/mm		FZ/T 64035-2014 4.1 ⁿ	±5	宣称尺寸: 280*350*100 测量尺寸: 276*352*98	符合
单位面积质量/(g/m ²)	热粘合	GB/T 24218.1-2009 ⁿ	≥60	122	符合
接缝强力/N	热粘合	GB/T13773.1-2008 ⁿ	120	204	符合
耐摩擦色牢度/级		GB/T 3920-2008	≥3-4	横向:4-5 纵向:4-5	符合

注:e 代表非织造布购物袋的最大承重量。

备注: 色牢度等级说明

5 级 极轻微的或没有变色或沾色;

4 级 轻微的变色或沾色;

3 级 中等的变色或沾色;

2 级 严重的变色或沾色;

1 级 非常严重的变色或沾色。

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考,在国内社会不具有证明作用,“n”代表此项目未在CNAS授权范围内。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist.,Guangzhou, Guangdong Province, China
广州市顺通检测科技有限公司 广州市花都区狮岭镇合和路15号 电话: 86-20-36922002 网址: http://www.stl-lab.com

检测报告

报告编号: STL20260911022C

报告日期: 2026-09-14

页数: 3 of 3

检验样品/部件描述:

样品编号	样品名称	位置
1	五条装无纺布袋	白色无纺布袋

样品照片



----- 报告结束 -----

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考，在国内社会不具有证明作用，“n”代表此项目未在CNAS授权范围内。